Tanques Australianos
Recomendaciones y mantenimiento paralograr mayor vida útil

Debido a que algunas calidades de agua (muy blandas o con adiciones de compuestos clorados) pueden resultar agresivas para el recubrimiento de cinc, en dichas condiciones en la construcción de tanques australianos deben aplicarse tratamientos de pintado protectivo sobre las chapas galvanizadas curvadas.

La vida útil del tanque se incrementara sensiblemente si se lo pinta con aluminio asfaltico, sobre la superficie galvanizada, otra opción son las pinturas epoxicas.

Se aconseja la limpieza anual del tanque, cepillando las paredes interiores con cepillo de nylon a los efectos de quitar todas las adherencias existentes, (no utilizar cepillos de alambre o lijas).

No agregar al agua sustancias tales como sulfato de cobre, hipoclorito de sodio, fertilizantes u otros productos corrosivos.

Mantener el tanque siempre con el máximo nivel de agua o en su defecto, totalmente vacio.